

# 製品仕様書


管理No.1105303-05

新タック化成株式会社  
生産本部 豊中工場  
品質保証室

## 1. 品名

ミラ<73> 8K 超強粘

## 2. 材料概要

	構成	種別
	— 表面基材	ミラコート<73>
	— 粘着剤	アクリル系溶剤超強粘タイプ
	— 離型紙	ブルーグラシンセパレーター

## 3. 品質規格

項目		単位	実測値	測定方法
基材		$\mu\text{m}$	89	自社新タック法
離型紙		$\mu\text{m}$	62	
物性特性	粘着力(SUS)	N/25mm	22.9	
	粘着力(PE)	N/25mm	12.3	
	ホールタック	No.	11	
	剥離力	mN/100mm	357	
	保持力	mm/60min	0.4	

※上記測定値は、実測値であり保証値ではありません。